

## FanaTechos – Sistema de Pintura Impermeabilizante

### A – NEOPRENE (BORDO)

FanaTechos es un sistema de pintura 100% impermeable al paso del agua y de alta resistencia a la radiación UV.

NEOPRENE es la parte A del Sistema FanaTechos.

Tiene una excelente flexibilidad para absorber impactos, deformaciones y una altísima resistencia a la hidrólisis (ruptura molecular por el efecto del agua). Posee una elongación del **800%**.




**AREAS DE APLICACIÓN:** Ideal para paredes, pisos, techos, hormigón, etc.

### INSTRUCCIONES DE USO

1. Limpiar exhaustivamente la superficie para que esté libre de polvo y/o grasas.
2. Aplicar con rodillo. En caso de que la superficie sea porosa, la primera mano se aplica diluida en un 30%, sino se aplica pura. Luego se coloca una malla de fibra, para generar una mayor resistencia al movimiento de los cimientos. Posteriormente se aplican dos manos puras, dejando secar de 2 a 3 horas entre las mismas. Para superficies no porosas, como chapa, se aplica 1 mano roja y 1 mano blanca.
3. Finalmente, se aplica 1 mano de **FanaTechos Protección UV (BLANCA)** para otorgar mayor durabilidad.

Propiedades Técnicas		
Aplicación	Color	Tiempo de Secado
Con Rodillo.	BORDO	2 a 3 H

### APLICACION DE 2 COMPONENTES



- 1 MANO DE COMP. (B)
- 3 ER MANO PURA COMP. (A)
- 2 DA MANO PURA COMP. (A) CON MALLA DE FIBRA
- 1 ER MANO COMP. (A) DILUIDA AL 30% (DILUCIÓN CON FANAKTIV 40)

1 SISTEMA RINDE 7 MT2

**Rendimiento:** El rendimiento es de 2 KG por mt2 (incluye la mano diluida y las dos puras).

**Diluyente:** Fanaktiv 40.

### INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- Producto altamente inflamable. Se debe evitar el contacto con los ojos. Si esto ocurre, lavar con abundante agua y acudir al médico a la brevedad. El producto sin curar se debe mantener fuera del alcance de los niños.

Nuestras indicaciones orales y/o escritas se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales. No presuponen una garantía jurídica relativa a determinadas propiedades y a la idoneidad para una aplicación concreta a raíz de un contrato comercial. No eximen al transformador o manipulador de realizar sus propios controles y ensayos. Con la presentación de esta hoja técnica, todas las fichas técnicas y otras informaciones publicadas anteriormente sobre éste producto pierden su validez.